

rasofin

Rasante base gesso
a basso spessore per
interni

plus



BASE GESSO | RASANTI



Rasofin Plus

Rasante base gesso a basso spessore per interni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe C6/20/2

Resa teorica	~ 1 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Residuo a 100 µm	< 0,5 %
Rapporto acqua/gesso	100/180
Tempo di presa (Vicat)	~ 90 min. ± 20 min.
Consumo (spessore 1 mm)	~ 0,9 Kg/m ²
Resistenza al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	5 N/mm ²
Resistenza a flessione	2 N/mm ²



MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare il prodotto a spolvero in un recipiente con acqua pulita in maniera uniforme, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/180. Miscelare con cazzuola o con trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi ed avendo cura di impastare il quantitativo di prodotto che si ritiene di utilizzare entro 100-120 minuti dalla sua miscelazione. Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga "americana", avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali asperità. Il prodotto è applicabile da uno spessore minimo di 1 mm ad un massimo di 4 mm per ogni applicazione. Per l'eventuale seconda mano attendere dai 30 ai 60 minuti (dipende dallo spessore della prima mano e dalla temperatura e umidità dell'ambiente).



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.