


maltacem

fibro

Malta premiscelata di
allettamento base cemento
fibrorinforzata per interni ed esterni



BASE CEMENTO | INTONACI



Maltacem Fibro

Malta premiscelata di allettamento base cemento fibrorinforzata per interni ed esterni




CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 2 Classe M5

Resa teorica	~ 14 Kg/m ² per 1 cm di spessore
Peso specifico apparente	~ 1340 Kg/m ³
Peso specifico applicato asciutto	~ 1700 Kg/m ³
Peso specifico polvere	~ 1500 Kg/m ³
Granulometria	≤ 3 mm
Acqua d'impasto	~ 17%
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	≥ 5 N/mm ²
Resistenza a flessione	≥ 2 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Malta premiscelata da impastare a mano o con impastatrice continua, con semplice aggiunta di acqua pulita (circa 17%), idonea per la messa in opera ed elevazione di qualsiasi muratura interna ed esterna in laterizio, blocchid i cemento, tufo o pietra. La miscelazione può essere effettuata indifferentemente a mano o con impastatrice continua.

L'uso di Maltacem Fibro consente di ridurre i tempi di manodopera e l'approvvigionamento separato dei costituenti tradizionali, garantendo rapidità e qualità alta e costante durante tutto l'arco di applicazione in cantiere.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.

Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.