


# *tonacem* *bianco*

Rasante premiscelato  
base calce e cemento bianco  
per finitura tipo civile



BASE CEMENTO | RASANTI



# Tonacem Bianco

Rasante premiscelato base calce e cemento bianco




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1

<b>Resa teorica</b>	~ 1,0-1,2 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Massa volumica apparente</b>	~ 1000 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria</b>	≤ 0,7 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	~ 35%
<b>Inizio presa</b>	~ 180 min.
<b>Tempo di vita impasto</b>	~ 120 min.
<b>Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)</b>	μ < 15
<b>Conducibilità termica (λ<sub>10, dry</sub>) (EN 1745)</b>	λ = 0,43 W/mK (valore tabulato P=50%)
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Spessore applicazione consigliato</b>	3-5 mm
<b>Adesione al supporto</b>	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup>

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare su supporti puliti e se molto assorbenti inumiditi con acqua. Superfici molto sfarinanti vanno trattati con primer GIPSOS. Il prodotto va impastato con acqua pulita con miscelatore a frusta a basso numero di giri fino ad ottonere un impasto omogeneo e privo di grumi. Attendere 5 minuti rimiscelare e successivamente applicare con frattazzo metallico con spessore per mano di circa 2 mm per uno spesso massimo di 10 mm. Dopo circa 30 minuti con frattazzo di spugna umido, frattazzare la superficie fino ad ottenere un aspetto uniforme "a civile fine". Il prodotto è idoneo a ricevere post stagionatura, intonaci plastici o pitture.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Bianco

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.