

finitura

bianca cementizia

Rasante premiscelato base calce
e cemento per superfici lisce



Finitura Bianca Cementizia

Rasante premiscelato base calce e cemento per superfici lisce




CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1

Resa teorica	~ 1,2 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Peso specifico apparente	~ 700 Kg/m ³
Granulometria	≤ 0,09 mm
Brillanza	80-83%
Acqua d'impasto	45±50%
Tempo di vita impasto	~ 120 min.
Tempo di riposo impasto	~ 20 min.
Permeabilità al vapore	μ = 5/20
Assorbimento acqua	W 1
Conducibilità termica	λ = 0,27 W/mK (valore misurato)
Reazione al fuoco	Classe A1
Adesione al supporto	0,7 N/mm ² -FP:b
Spessore applicazione consigliato	1-2 mm

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Impastare in acqua pulita in ragione di ~ 11 litri di acqua per sacco, con l'ausilio di un miscelatore a baso numero di giri o cazzuola. Lasciare riposare l'impasto per ~ 5min., quindi applicare a mano con spatola metallica in due o più passate successive da eseguire nella stessa giornata e con spessore complessivo ≤ 3mm.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 20. Colore: Bianco

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.