

# *intofin*

Premiscelato base gesso  
per finitura liscia di interni



BASE GESSO | RASANTI



# Intofin

Premiscelato base gesso per finitura liscia di interni




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe C6/20/2



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Resa teorica</b>              | ~ 1 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore |
| <b>Peso specifico apparente</b>  | ~ 630 Kg/m <sup>3</sup> (a caduta libera)  |
| <b>Granulometria</b>             | ≤ 0,100 mm                                 |
| <b>Acqua d'impasto</b>           | 65%  |
| <b>Inizio presa</b>              | ~ 90 min. ± 20 min.                        |
| <b>Permeabilità al vapore</b>    | μ = 6                                      |
| <b>Resistenza al fuoco</b>       | Classe A1                                  |
| <b>Resistenza a compressione</b> | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                    |
| <b>Resistenza a flessione</b>    | ≥ 1,8 N/mm <sup>2</sup>                    |
| <b>Adesione al supporto</b>      | ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>                    |

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare in acqua con cazzuola o con trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi ed avendo cura di impastare il quantitativo di prodotto che si ritiene di utilizzare entro 1 ora dalla sua miscelazione. L'impasto può essere applicato con cazzuola o spatola americana con due mani, in doppia passata ad incrocio, sull'intonaco di sottofondo di pareti e soffitti, ben puliti mediante grattone o lama metallica, esenti da buchi o irregolarità e stagionati almeno 24 ore. Una ulteriore ripassata con spatola a due mani di un ultimo velo di impasto consente di migliorare la finezza e la brillantezza della finitura. Evitare qualsiasi aggiunta (inerti, leganti, additivi vari) al prodotto premiscelato e l'applicazione di spessori > 3mm.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 20.

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*