

rasostuck

Stucco in polvere per
rasatura di interni



BASE GESSO | RASANTI



Rasostuck

Stucco in polvere per rasatura di interni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe



Resa teorica	~ 1 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Peso specifico apparente	700 Kg/m ³
Granulometria	≤ 0,100 mm
Acqua d'impasto	~ 60 %
Inizio presa	100 min. ± 20 min.
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	≥ 2 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con sola acqua pulita (~60%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Stendere l'impasto così ottenuto con appositi attrezzi in funzione del lavoro da fare. In caso di stuccatura di giunti applicare la garza tra la prima e seconda mano ponendola al centro dei due strati.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg 15, kg 4 e kg 1.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.