

# *rasostuck*

Stucco in polvere per  
rasatura di interni



BASE GESSO | RASANTI



# Rasostuck

Stucco in polvere per rasatura di interni



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe

<b>Resa teorica</b>	~ 1 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Peso specifico apparente</b>	700 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria</b>	≤ 0,100 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	~ 60 %
<b>Inizio presa</b>	100 min. ± 20 min.
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Resistenza a compressione</b>	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con sola acqua pulita (~60%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Stendere l'impasto così ottenuto con appositi attrezzi in funzione del lavoro da fare. In caso di stuccatura di giunti applicare la garza tra la prima e seconda mano ponendola al centro dei due strati.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg 15 e kg 4.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.