

rasostuck

pasta

Stucco in pasta
pronto all'uso



BASE GESSO | RASANTI



gipsos
LA NATURA NEL COSTRUIRE

Rasostuck Pasta

Stucco in pasta pronto all'uso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe

Resa teorica	~ 1,7 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Peso specifico apparente	~ 1,7 Kg/lit
Granulometria	≤ 0,100 mm
Carteggiabile	dopo 8 - 10 ore

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Asportare parti friabili o inconsistenti, pulire bene eliminando tracce di sporco, olii o grassi. Applicare a basso spessore in più mani con spatola metallica o taloscia. Carteggiare ad essiccazione completa.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Secchio da kg 20 e kg 4.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.