

# *gipkoll* Z 70 bianco

Adesivo cementizio migliorato ad  
alta aderenza per piastrelle in gres

 **UNI EN 12004**  
**C2TE**



COLLANTI E FUGHE



# Gipkoll Z 70 Bianco

Adesivo cementizio ad alta aderenza per piastrelle in ceramica o rivestimenti assorbenti




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 12004 - C2TE



|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Resa teorica</b>                          | ~ 5÷7 Kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Peso specifico apparente</b>              | ~ 1340 Kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Granulometria</b>                         | ≤ 0,6 mm                 |
| <b>Acqua d'impasto</b>                       | 28%                      |
| <b>Esecuzione fughe</b>                      | dopo 48 h                |
| <b>Tempo aperto</b>                          | 20 min                   |
| <b>Reazione al fuoco</b>                     | Classe A1                |
| <b>Adesione per trazione 28 gg AF-T</b>      | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>    |
| <b>Adesione dopo azione calore AF-T CF-A</b> | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>    |
| <b>Adesione dopo immersione AF-T CF-A</b>    | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>    |
| <b>Adesione dopo cicli gelo/disgelo CF-A</b> | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>    |
| <b>Scivolamento verticale</b>                | Nullo                    |

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con sola acqua pulita (~22%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi miscelare nuovamente prima dell'applicazione. Stendere l'impasto con apposita spatola dentata sul supporto ben pulito e sul rivestimento (doppia spalmatura) applicare le piastrelle e batterle accuratamente per migliorare l'adesione, **idoneo anche per sovrapposizione**. Eseguire fughe dopo almeno 48 ore della posa di pavimenti.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Bianco

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.