


# bernini

## RIVESTIMENTO SILICATO

Rivestimento murale a base di silicati di potassio stabilizzato, indicato come finitura di fabbricati nuovi e nel restauro di edifici collocati nei centri storici.


**Grana da 0,6 a 1,6.**

### Applicazione



a spatola

### Rifinitura



frattazzo in plastica

# Bernini

Rivestimento silicato




## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Resa prevista</b>	~ 2,50 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Viscosità</b>	~ 150.000 mPa*s
<b>Peso Specifico</b>	~ 1,80 Kg\Lt
<b>PH</b>	> 10,00
<b>Colori</b>	Tinte di cartella
<b>Classificazione per impiego finale</b>	Decorazione e Protezione

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

<b>Fuori pioggia</b>	dopo 8 ore
<b>Asciutto al tatto</b>	~ 10 ore
<b>Asciutto in profondità</b>	~ 36-48 ore

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Spazzolare e spolverare eventuali parti non aderenti, residui oleosi, formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione. Trattare preventivamente con BERNINI PRIMER SILICATO le superfici particolarmente assorbenti o che presentano forti differenze di assorbimento e gli intonaci poco consistenti e sfarinanti. Nel caso di intonaci non friabili o di rasature consistenti è sufficiente isolare con uno strato di BERNINI PITTURA SILICATA. L'applicazione avviene mediante stesura con frattazzo in acciaio e successiva finitura con frattazzo in plastica in un'unica mano.



## AVVERTENZE

*L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche.*

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.



## CONFEZIONI

Contenitore in plastica da kg. 25

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*