

# restaurocem

Malta cementizia fibrorinforzata  
per il consolidamento di murature



MALTE TECNICHE



# Restaurocem

Malta cementizia fibrorinforzata per il consolidamento di murature



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 1504-3



<b>Resa teorica</b>	~ 16 Kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore
<b>Peso specifico apparente</b>	~ 1300 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria</b>	≤ 3 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	21%
<b>Assorbimento acqua</b>	W1
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Adesione al supporto</b>	≥ 0,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a compressione 28gg</b>	> 15 MPa
<b>Resistenza a flessione 28gg</b>	> 4 MPa
<b>Modulo elastico</b>	> 9,7 GPa

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare il prodotto in acqua pulita (circa 21%) con miscelatore a basso numero di giri, o spruzzare con macchine intonacatrici o miscelatori continui, fino ad ottenere una malta plastica e ben lavorabile. Accertarsi che il fondo sia consistente, pulito ed esente da polvere o parti sfaldanti. Applicare l'impasto in più passate di circa 2 cm di spessore per volta fino ad ottenere lo spessore desiderato. Il Restaurocem può essere applicato su rete elettrosaldata o in fibra di vetro opportunamente installata al supporto. **Consumo: circa 16 kg/m<sup>2</sup> per cm.**



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare su supporti in legno o metallo non preventivamente trattati con Primer Gps.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.