


# *bianco cem*

Intonaco base cemento bianco



BASE CEMENTO | INTONACI



**gipsos**  
LA NATURA NEL COSTRUIRE

# Biancocem

Intonaco base cemento bianco



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1



<b>Resa teorica</b>	~ 14 Kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore
<b>Peso specifico apparente</b>	~ 1340 ± 5% Kg/m <sup>3</sup>
<b>Peso specifico applicato asciutto</b>	~ 1560 ± 5% Kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria</b>	≤ 1,5 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	22% (~5,5 lt/sacco da 25 Kg)
<b>Inizio presa</b>	~ 180 min
<b>Tempo di vita impasto</b>	~ 120 min
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Resistenza a compressione</b>	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione al supporto</b>	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup>

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparare il supporto e posizionare i paraspigoli, punti e fasce di livello utilizzando lo stesso Biancocem. Miscelare e impastare il prodotto solo con acqua pulita (~22%) fino a ottenere un impasto esente da grumi. Applicare con spessori da 8-15 mm; spessori maggiori vanno applicati per mani successive distanziate da almeno 2 ore l'una dall'altra. Il prodotto impastato rimane lavorabile ~30 min a parete per la spianatura e livellatura mediante staggia metallica. A circa 6 ore dalla posa, l'intonaco può essere rabottato rimuovendo lo strato di boiaccia e quindi, a maturazione avvenuta, lavorato con frattazzo di spugna, in plastica o con frattazzo metallico, per essere pronto a ricevere rasatura con Rasocem / Rasocem Plus o in alternativa finiture speculari.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Bianco

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.