

Primer GPS


Promotore di adesione di intonaci a base gesso o cemento su supporti lisci o poco assorbenti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 Kg/lt
Colore	incolore
Residuo secco	25% ± 1%
Viscosità	25 "
Resa tecnica	200÷250 g/m ² (prodotto diluito)
Essiccazione	10÷20 min (fuori polvere)

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare il prodotto (costituito da un'emulsione di resine) in acqua pulita con rapporto di diluizione prodotto+acqua da 1÷3 a 1÷6, in ragione della caratteristica di assorbimento del substrato (calcestruzzo liscio, disarmato, spolverante, etc). Distribuire uniformemente il prodotto diluito sulla superficie da trattare, utilizzando un pennello o un rullo da pittura.



AVVERTENZE

Mantenere il prodotto nei contenitori ben chiusi, in luogo asciutto, ventilato e con temperatura ambiente $\geq 5^{\circ}\text{C}$. Evitare qualsiasi aggiunta al prodotto da miscelare.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.



CONFEZIONI

Bidone da 10-5 Lt.

ADDITIVI CHIMICI

