

gipAncoral


Promotore di adesione di intonaci di sottofondo
su supporti lisci o poco assorbenti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa teorica	~ 200 g/m ² (prodotto diluito)
Peso specifico	1,5 Kg/lt
Granulometria	≤ 0,5 mm
pH	~ 8 (lievemente alcalino)
Essiccazione	12÷24 h (dalla stesura)
Sovrapposizione	48 h (dall'essiccazione)
Colore	bianco latte

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare il prodotto, a mano o con trapano a basso numero di giri, in acqua pulita con rapporto di diluizione prodotto+acqua da 1÷4 a 1÷6. Distribuire uniformemente sulla superficie da trattare (calcestruzzo liscio o disarmato, bocchi di tufo o pietra sploveranti, vecchi intonaci, etc), utilizzando un pennello a setole morbide o un rullo da pittura a pelo lungo, rimescolando il prodotto diluito dopo ogni sosta.



AVVERTENZE

Mantenere il prodotto nei contenitori ben chiusi, in luogo asciutto, ventilato e con temperatura ambiente ≥ 5°C. Prodotto non tossico.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.



CONFEZIONI

Bidone da 12 Kg.

ADDITIVI CHIMICI

