

rasofin

Rasante base gesso
ad alto spessore per
interni

plus



BASE GESSO | RASANTI



Rasofin Plus 35

Rasante base gesso ad alto spessore per interni




CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe C6/20/2



Resa teorica	~ 1 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Residuo a 100 µm	< 0,5 %
Tempo di presa	~ 60 min.
Resistenza al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	5 N/mm ²
Resistenza a flessione	2 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare il prodotto a spolvero lentamente nell'acqua contenuta nel gabasso fino a completo assorbimento mescolando la quantità da utilizzare immediatamente. Le riprese vanno effettuate con fondo ancora non completamente asciutto. Se si effettua la mescolazione con agitatore meccanico i tempi di presa ed indurimento si riducono sensibilmente. Può essere utilizzato anche come intonaco di fondo e su supporti a base cemento, previa maturazione di almeno 7 giorni.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.